

Granulats : D5V020 : 0/2 GR LAVE
Péetrographie : Détritiques (Grès, etc.)
Elaboration : Lavés
Système EVCP : CE niveau 2+

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 2

Norme NF P 18-545 Article 10

Code A


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	FM	MB	W
Etendue e	6		50		40	10			6	0.6		
Incertitude U	1		4		3	2	1	3	2	0.15	0.5	
V.S.S.+U	9.0		59		98	100	100	100	10.0	2.70	2.00	
V.S.S.	8.0		55		95	99	100	100	8.0	2.55	1.50	
V.S.I.	2.0		5		55	89	95	100	2.0	1.95	0.00	
V.S.I.-U	1.0		1		52	87	94	97	0.0	1.80	0.00	

Partie informative

Résultats de production

du 11/01/16 au 14/06/16

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	FM	MB	W
Maximum	5.9	15	31	54	90	99	100	100	5.8	2.85	0.30	12.5
Xf+1.25xEcart-types	5.0	15	34	56	88	99	100	100	4.9	2.46	0.32	10.3
Moyenne Xf	4.0	12	28	49	85	98	100	100	3.9	2.28	0.26	6.9
Xf-1.25xEcart-types	2.9	10	21	42	82	98	100	100	2.9	2.10	0.20	3.5
Minimum	2.1	4	6	26	81	97	100	100	2.1	2.15	0.15	3.4
Ecart-type	0.82	2.4	5.3	5.7	2.4	0.5	0.1	0.0	0.80	0.140	0.050	2.70
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20



Marcel Garcia