

Granulats : Grave 0/20 calcaire

F.D.T. : Suivi EJL

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé secondaire

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 20

NF P 11-300 Classification pour remblais et couches de forme

CLASSIFICATION GTR : B4 (20/12/2017)

	0.063	0.08	0.2	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	16	20	25	31.5	40	VBS	W	
VSS																				
VSI																				

Partie informative

Résultats de production

du 06/07/17 au 12/12/17

FaitLe	Granulat	0.063	0.08	0.2	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	16	20	25	31.5	40	VBS	W	
EJBBA-17BBA2579	06/07/2017	NE0020R	8.0	9.0	11	14	19	27	38	44	52	62	74	90	96	99	100	100	100	0.24	1.02
EJBBA-17BBA3015	03/08/2017	NE0020R	11.9	13.0	17	24	32	45	61	66	73	80	87	95	97	99	100	100	100	0.47	1.78
EJBBA-17BBA3724	21/09/2017	NE0020R	8.5	9.0	13	16	20	29	43	50	59	70	80	95	97	99	100	100	100	0.40	0.90
EJBBA-17BBA4063	05/10/2017	NE0020R	3.9	4.0	5	7	9	13	21	27	35	48	63	90	97	100	100	100	100	0.30	0.29
EJBBA-17BBA4713	09/11/2017	NE0020R	8.3	9.0	13	14	18	25	35	41	49	59	70	87	93	100	100	100	100	0.26	1.55
EJBBA-17BBA5381	12/12/2017	NE0020R	7.6	8.0	11	15	20	29	40	46	53	63	75	91	97	99	100	100	100	0.30	2.30
Moyenne Xf			8.0	8.7	12	15	20	28	40	46	54	64	75	91	96	99	100	100	100	0.33	1.31
Unité			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g	%

