

Granulats : Grave 0/4

F.D.T. : Suivi E JL

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

a (21/12/2017)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	3.15	4	5	5.6	8	f	MB	W
VSS	14.3					82			99					2.00	
VSI	8.3					62			89		98	100			

Partie informative

Résultats de production

du 27/07/17 au 07/12/17

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	3.15	4	5	5.6	8	f	MB	W
Maximum	12.3	16.0	21.0	30.0	46.0	74	88	93	99	100	100	100	12.3	0.70	1.39
Xf+1.25xEcart-types	12.5	15.8	21.2	30.5	45.7	74	88	93	99	100	100	100	12.5	0.65	1.49
Moyenne Xf	11.3	14.4	19.8	29.0	44.6	72	87	92	99	100	100	100	11.3	0.54	0.83
Xf-1.25xEcart-types	10.1	13.0	18.4	27.5	43.5	71	87	92	98	100	100	100	10.1	0.43	0.17
Minimum	10.0	13.0	18.0	27.0	44.0	71	87	92	98	100	100	100	10.0	0.50	0.16
Ecart-type	0.95	1.14	1.10	1.22	0.89	1.1	0.4	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.90	0.090	0.530
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g	%
Dernier	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017

