

MAIRIE DE SAINT TROPEZ
Monsieur Laurent MOTTIN
7 Place de l'Hotel de Ville - BP 161
83990 SAINT TROPEZ

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-18-EM-001930-01 Version du : 02/03/2018

Page 1/2

Dossier N° : 18Q000772

Date de réception : 22/02/2018

Référence Dossier :

Référence Commande : N°18/01119

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Granulats	Sable 0/4	Préleveur : Client

Conservation de vos échantillons

Les échantillons seront conservés pendant 1 mois après la date d'édition du rapport. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune communication de notre part.

EUROFINS ANALYSES DES MATERIAUX ET COMBUSTIBLES France SAS

20 rue du Kochersberg
67700 Saverne
SAS au capital de 115 750 €
APE 7120B RCS SAVERNE 529294100
TVA FR72529294100
Tél 03 88 021 562 - fax 03 88 916 531
Mail : Matériaux@Eurofins.com

ACCREDITATION
N° 1- 6313
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-18-EM-001930-01 Version du : 02/03/2018

Page 2/2

Dossier N° : 18Q000772

Date de réception : 22/02/2018

Référence Dossier :

Référence Commande : N°18/01119

N° Echantillon **18Q000772-001**

Référence : Sable 0/4

Date de prélèvement :

Début d'analyse : 02/03/2018

Essais Physiques

		Résultat	Unité	Limite
LE00G : Analyse granulométrique par tamisage Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-6313 <i>Tamissage et gravimétrie - NF EN 933-1</i>				
Méthode		Lavage & tamisage voie sèche		
Passant à 8 mm	*	100	%	
Passant à 5,6 mm	*	100	%	
Passant à 4 mm	*	100	%	
Passant à 3,15 mm	*	100	%	
Passant à 2 mm	*	99	%	
Passant à 1 mm	*	89	%	
Passant à 500 µm	*	28	%	
Passant à 250 µm	*	9	%	
Passant à 125 µm	*	1	%	
Passant à 63 µm	*	0	%	
Taux de fines	*	0.3	%	

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de la représentativité des échantillons, ni des conditions d'acheminement d'un échantillon dont il n'a pas assuré le prélèvement. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).

Les résultats de type "<" sont des limites de quantification. Les éléments de traçabilité et les incertitudes sont disponibles sur demande.

MS : Matières Sèches

P.B. : Produit Brut

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.



Thomas Kauffmann
Technicien de Laboratoire

