

Producteur : SO.ME.CA - CARRIERE DE CHIBRON **Utilisateur :** CONTROLE DE PRODUCTION
Granulats : 0/2 concassé lavé revest
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 2

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	f	EN_FM	MB	EN_MVV	W
Etendue e				50		40	10			10	0.6			
V.S.S.+U				54.0		93.0	100.0			11.00	2.95	2.00		
V.S.S.				50.0		90.0	99.0			10.00	2.80	1.50		
V.S.I.				0.0		50.0	89.0	95.0	100.0	0.00	2.20			
V.S.I.-U				0.0		47.0	87.0	94.0		0.00	2.05			

Partie informative
Résultats de production

du 17/09/15 au 02/12/15

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	EN_FM	MB	EN_MVV	W
Xf+1.25xEcart-types														
Moyenne Xf	4.3	6.2	11.5	24.2	44.3	70.9	99.0	100.0	100.0	4.34	2.50	0.25	1.704	6.6
Xf-1.25xEcart-types														
Ecart-type	0.37	0.61	1.05	2.04	2.64	1.43	0.14	0.04	0.00	0.367	0.070	0.000		3.40
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5

