

**Granulats :** Gravillon 2/6 c  
**Pétrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé Tertiaire

**F.D.T. :** Suivi E JL

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2 6.3

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13043

III (21/12/2017)

	0.063	1	2	4.5	6.3	9	12.5	f	FI	MBF	W
VSS+U		6	15	80	100			2.3			
VSS		5	10	74	99			2.0	30	10.0	
VSI			0	44	89	98	100				
VSI-U			0	38	84	97					

### Partie informative

Résultats de production

du 06/07/17 au 13/12/17

	0.063	1	2	4.5	6.3	9	12.5	f	FI	MBF	W
Maximum	1.5	2	6	71	98	100	100	1.5	14		0.53
Xf+1.25xEcart-types	1.3	2	6	66	98	100	100	1.3	14		0.43
Moyenne Xf	1.0	1	3	59	95	100	100	1.0	13	4.0	0.30
Xf-1.25xEcart-types	0.7	1	1	51	93	100	100	0.7	11		0.17
Minimum	0.6	1	1	48	93	100	100	0.6	11		0.09
Ecart-type	0.27	0.5	1.6	6.1	1.6	0.0	0.0	0.30	1.0		0.110
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	5	1	17
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%		g/kg	%
Dernier	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	12/07/2017	13/12/2017

