

Granulats : AAV591 : 11/22 All RL Mallemort
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Système EVCP : CE niveau 2+

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

11.2 22.4


Norme NF P 18-545 Article 10

A sauf aplatissement B

	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	LA 6.3/10	MBF
Etendue e		15	15						
Incertitude U	1	5	5	1	1	0.3	4	3	2
V.S.S.+U	6	20	100	100	100	4.3	39	33	12.00
V.S.S.	5	15	99	100	100	4.0	35	30	10.00
V.S.I.	0	0	84	98	100	0.0	0	0	0.00
V.S.I.-U	0	0	79	97	99	0.0	0	0	0.00

Partie informative
Résultats de production

	du 18/07/17 au 20/12/17					du 02/11/17 au 13/12/17			
	5.6	11.2	22.4	31.5	45	f	FI	LA 6.3/10	MBF
Maximum	1	12	94	100	100	0.6	27	18	2.67
Xf+1.25xEcart-types	1	5	93	100	100	0.5			
Moyenne Xf	0	1	89	100	100	0.2	26	17	2.50
Xf-1.25xEcart-types	0	0	84	100	100	0.0			
Minimum	0	0	84	100	100	0.0	25	16	2.33
Ecart-type	0.2	2.9	3.6	0.0	0.0	0.20	1.0	1.0	0.170
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	5	2	2



Marcel Garcia