



Granulats : Gravillon 11.2 / 22.4 roulé
Pétrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé

F.D.T. : Durance Granulats Peyrolles

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

11.2	22.4
------	------

Norme XP P 18-545 Article 10 - NF EN 12620

A sauf Ab et Ac (21/12/2010)

	0.063	5.6	8	11.2	12.5	16	20	22.4	31.5	45	FI	f	W
VSS+U		6		24				100	100			1.8	
VSS		5		19				99	100	100	35	1.5	
VSI				4				84	98	100			
VSI-U				0				79	97				

Partie informative

Résultats de production

du 01/07/10 au 10/12/10

	0.063	5.6	8	11.2	12.5	16	20	22.4	31.5	45	FI	f	W
Surcharge type	0.9	3	7	17	26	56	93	99	100	100	22	0.9	2.5
Moyenne Xi	0.4	2	4	11	17	43	85	97	100	100	21	0.4	1.7
Classe de types	0.0	0	1	5	9	30	76	95	100	100	20	0.0	0.8
Ecart type	0.33	1.1	2.3	4.6	6.9	10.6	7.1	1.6	0.0	0.0	1.0	0.30	0.70
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%	%

